

Инструкция по применению и подготовке клея FIXVERT

Клей FIXVERT предназначен для прочной и долговечной фиксации полиуретановой тактильной плитки на асфальтовые, бетонные, полимерные покрытия. Такая фиксация вне помещения обеспечивается благодаря грунтовой смеси, входящей в комплект.

Для правильного замешивания клеевого состава необходимо выполнить несколько последовательных действий, которые мы опишем далее.



В процессе подготовки клеевого состава важно строго соблюдать рекомендации, обозначенные в прилагаемой инструкции, так как от этого зависит качество выполненной работы.

Нам понадобятся следующие материалы и оборудование:

1. Четырёхкомпонентный клей FIXVERT
2. Кухонные весы – для точного замера пропорций
3. Инструменты для смешивания
4. Инструменты для нанесения

В видеороликах мы наглядно показываем и рассказываем о процессе применения и использования продукции, которая зарекомендовала себя, как качественный товар, способствующий длительной эксплуатации тактильных изделий.



Монтаж тактильных изделий необходимо начинать с предварительной очистки и обезжиривания поверхности, предназначенной для укладки.




1. Выполняем разметку зоны нанесения клея. О том, как правильно выполнить разметку для монтирования тактильной плитки, вы можете ознакомиться в разделе «Руководство по адаптации».
<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>

Внимание!
Этот этап необходим, потому что без нанесения разметки после застывания лишней клей можно будет убрать только механическим путём.



2. Подготавливаем грунтовую смесь. Нам понадобятся компоненты грунта А и В. Используя кухонные весы, смешиваем компонент А с компонентом В до получения однородной жидкости в соотношении А:В – 1:2. Для удобства компоненты поставляют в соотношениях, готовых к смешиванию.

3. Наносим грунт на рабочую поверхность и на заднюю сторону изделия. Для определения времени сушки раствора можно использовать пальцевый тест – сильно прижать палец к грунтовому слою и оторвать его.



Если раствор грунта не переходит на палец, то нанесенный слой полностью готов к использованию. Обычно для этого достаточно 10-15 минут.

Внимание!

Жизнеспособность грунтовой смеси всего 30 минут. Полное высыхание грунта ведет к плохому склеиванию плитки с поверхностью и к дальнейшей невозможности качественного монтажа.



FIXVERT-S формула смешивания

A = 
B = 



ЭТАП #4 Смешиваем основной клевой состав

4. Выполняем смешивание компонентов клея А с клеем В. Для точной и качественной клеевой массы используем соотношение А:В – 6:1. Замешиваем основу до однородной массы в течение 5 минут, уделяя внимание клею на дне ёмкости.

Внимание!

Жизнеспособность грунтовой смеси всего 30 минут. Полное высыхание грунта ведет к плохому склеиванию плитки с поверхностью и к дальнейшей невозможности качественного монтажа.

5. Наносим клей при помощи зубчатого шпателя (с зубом А2) и равномерно распределяем его по поверхности.



Мнение эксперта: «Данный комплект, в отличие от обычного шпателя с прямой гранью, даёт возможность наносить клей ровным слоем. Благодаря зубу 2 мм инструмент может «выгонять» пузыри воздуха, которые снижают качества монтажа».

Монтаж тактильной продукции завершен. Правильная подготовка и применение клея FIXVERT позволит эксплуатировать тактильную продукцию довольно длительный срок, а также обеспечит самую надежную фиксацию изделий.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

8 800 555-34-73



Клей FIXVERT